

BERLIN



CAPITAL
COLLECTION

house | office | public space

SPECIFICATION

Způsob výroby		Tufted loop ple
Dělení		1/10"
Metoda barvení		SDN (Soution dyed)
Počet vpichů	ISO 1763	± 189.600/ m2
Složení vlákna		100% PA SDN
Hmotnost vlasu	ISO 8543	540 gr/ m2 ± 5%
Výška vlasu	ISO 1766	3,0 mm ± 5%
Podklad		Polyflex
Celková výška	ISO 1765	5,0 mm ± 5%
Celková váha	ISO 8543	4.100gr/m2 ± 7,5%
Rozměr koberce		50 x 50 cm

VLASTNOSTI

Třída zátěže	method en 1307	33
Vhodnost použití - kolečková židle	EN 985	A, continuous use
Termální odpor	ISO 8302	0,08 m ² K/W
Rozměrová stálost	EN 986	pass
Luxury/ Comfort	EN 1307	LC1
Staticé zatížení		anti-static
Izolace kročejového hluku	ISO 140-8	ΔLw 24dB
Pochozí test	ISO 6356	≤2,0 kV
Horizontální odpor	ISO CD 10965	3x10 ⁸ Ω
Vertikální odpor	ISO CD 10965	4x10 ¹⁹ Ω
Třída hořlavosti	EN ISO 11925-2/ EN ISO 9239-1	Bfl -S1



CE

Rudan s.r.o
Na Laurové 2519/3
150 00 Praha 5 / CZ

Product group: RUD272 -02
DOP: Berlin-1658

Textile floor covering according to
EN 14041

intended for use within a building with
the following classes of reaction to fire
according to EN 13501-1
Bfl-s1

Standard: EN 14041: 2004/ AC:2006

Doporučení údržba: Nejlepší výsledky se dosahují při čištění suchou metodou

Doporučená pokládka: Kobercové čtverce mohou být pokládány na rovný, suchý, hladký podklad(ČSN74 4505)

Kobercové čtverce doporučujeme fixovat po celé ploše flexibilním lepidlem. V případě pokládky bez použití lepidla doporučujeme použít oboustranně lepicí pásku. Směrové šipky jsou vytištěny na zadní straně každé dlaždice. Nejlepších výsledků se dosáhne při instalaci do šachovnice.